



## لاصق السيراميك الخارجي

### الخصائص :

Description	Fine White or Grey Powder
Density	Approx 1.2 KG/Liter
Tensile Adhesion Strength	Initial $\geq 1.2$ Mpa Water Immersion $\geq 1.2$ Mpa
Slip Resistance	$\leq 0.4$ mm
Adjustability	30 – 35 Min
On Set	Primary Hardening 24 Hours Final Hardening 7 Days

### طريقة التطبيق :

1. يجب تنظيف السطوح من الزيوت و الغبار و كافة المواد التي تؤثر على الالتصاق .
2. يلصق السيراميك جاف و نظيف دون الحاجة لوضعه في الماء مسبقا
3. يخلط اللاصق بالمياه النظيفة بواسطة خلاط كهربائي بنسبة 5.5 – 5 ليتر من الماء للكيس الواحد لمدة 3 – 5 دقائق .
4. يتم التطبيق بواسطة المالج الخاص للاصق السيراميك

### المنتج :

بودرة بيضاء أو رمادية أساس اسمنتي تخلط مع الماء لتعطي معجونة ناعمة كريمية تطبق كلاصق عالي الفعالية و يتميز بالالتصاق الممتاز و المتانة و المقاومة لتسريب المياه .

### مجالات الاستخدام :

يستخدم كلاصق للسيراميك الداخلي و الخارجي للجدران و الأسقف و الأرضيات بمختلف حجومه و الرخام و الغرانيت و السيراميك الخارجي و جميع أنواع الحجر الطبيعي و الصناعي .

### المميزات :

1. سهل الاستخدام و التطبيق .
2. يستخدم بسماكات من 3 – 8 مم .
3. غير قابل للانزلاق .
4. التصاقية عالية على الأسقف و الجدران .
5. متوفر باللونين الأبيض و الرمادي .
6. عازلية للمياه و الرطوبة .
7. التصاقية عالية .
8. متانة عالية .
9. مقاوم للماء .
10. لا يحتاج إلى سقاية بالماء .



### التعبئة:

- كيس بلاستيكي وزن 20 كغ .

### التغطية :

- كل كيس 20 كغ يغطي 4-5 مترا مربعا .

### مدة الصلاحية:

- سنة واحدة من تاريخ الصنع .

### ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة

دمشق - كفرسوسة

هاتف : 0944328093

سجل تجاري رقم : 62980

س.ص : 43 ريف دمشق

منع خصيماً  
لمحل أبو النور الطير